

Disponible avec
ou sans Crypton*

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Palette 2155



Acorn
1137



Cutch
1135



Chamomile
1131




Alder
1136




Artichoke
1145



Birch Bark
1133




Alkanet
1132



Cornflower
1151




Lichen
1149



Saxon Blue
1150



Sunflower
1144




Sandalwood
1143




Annatto
1142



Sorrel
1146



Spinach
1147



Nettle
1148



Indigo
1152



Knotweed
1153



Paprika
1141



Sumac
1140



Murex
1139



Walnut
1138



Iron
1134



Logwood
1154

Palette 2155

Disponible avec ou sans Crypton*

*pour commander avec Crypton, ajouter un "C" au numéro de la couleur

Spécifications

Composition	100% polyester
Poids	12 ± 1.0 once/vg lin.
Largeur	54" min. utilisable
Répétition	aucun
Enduit	enduit acrylique Crypton
Traitement	enduit antitache C0

Commander avec Crypton

Lors de la commande, ajouter un "C" au numéro de la couleur, ex.: 2155-1137C Acorn = avec Crypton

Spécifications et performance sont disponibles sur demande.

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité



Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 295 lbf min. chaîne et 280 lbf min. trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 85 lbf min. chaîne et 75 lbf min. trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité ASTM E84 Class I or A
	Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 100 000 double frottements toile de coton

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	90%
---------------------------------	-----

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.