







Contenu recyclé
Lavable à l'eau de javel

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

FR701® 2100

					
White 224	Eggshell 144	Bone 748	Wheat 130	Quartz 380	Pearl 481
					
Yellow 744	Lime 721	Fir 743	Verte Papier 561	Opal 394	Desert Sand 758
					
Sunshine 797	Sky 740	Teal 742	Coin 794	Silver Papier 538	Cement Mix 750
					
Orange 746	Sapphire 745	Ultramarine 470	Blue Papier 539	Grey Mix 238	Silver Neutral 406
					
Cardinal 738	Cobalt 420	Wedgewood 150	Crystal Blue 175	Flannel 795	Moleskin 796
					
Red 799	Iris 798	Baltic 153	Steel Grey 471	Medium Grey 298	Black 408

FR701® 2100

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Spécifications

Composition	100% polyester recyclé post-consommation
Poids	19.2 ± 1.0 onces/vg lin. 318 g/m² (± 5%)
Largeur	66po min. utilisable 168 cm min. useable
Répétition	aucun
Tackabilité	oui

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

Lavable à l'eau de javel - Peut être nettoyé avec une solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.
- La tackabilité peut varier selon la structure du tissu et sa capacité à reprendre sa forme initiale.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

100% recyclé et recyclable

 Guilford of Maine
Collection

Reconnue pour son design et son rendement exceptionnels, Guilford of Maine a laissé une trace indélébile dans l'industrie du textile. Duvaltex lance la collection Guilford of Maine, une sélection de favoris intemporels.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 150 lbf chaîne et forme
	Inflammabilité ASTM E84 Classe I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	95%
---------------------------------	-----

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.