Biodégradable*
Contenu recyclé
Lavable à l'eau de javel

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Resolve 1301

Zeal†
1207

Courage
1201

Clarify
1202

Effect
1203

Manage
1204

Bold
1199

Earnest
1194

Decide
1195

Plan
1198

Explain
1200



Intention
1196



Attain
1197



Fortitude
1205

Conclude
1206

† Adapté pour l'impression

CLEAN IMPACT TEXTILES®

duvaltex

Resolve 1301

CLEAN IMPACT TEXTILES®

Specifications

Composition	100% polyester biodégradable* recyclé post-consommation
Poids	16.1 ± 1onces/vg lin.
Largeur	67po min. utilisable
Répétition	32po vertical | 12.7po horizontal

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

Lavable à l'eau de javel - Peut être nettoyé avec une solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES®
Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d'enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).

*Le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que l'on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)
40 heures classe 4 minimum

Dégorgement (AATCC 8)
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

Résistance à la rupture (ASTM D5034)
315 lbf chaîne et 405 lbf trame

Inflammabilité
ASTM E84 Class I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	90%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.